



פריימר AP-88

פריימר אקרילי - למדה מתפלסת SL-880
אמולסיה אקרילית טהורה

מיועד

יסוד מקשר למדה מתפלסת לשימוש פנים.

שימושים

- פריימר אקרילי המקשר בין התשתית למדה המתפלסת
- מתאים ליישום ע"ג תשתית בטון וע"ג כל סוגי האריחים
- מתאים לשימוש פנים, כיסוד מקשר למוצר מדה מתפלסת
- משפר הדבקות המדה לתשתית
- מונע מעבר אדי מים מהתשתית למדה ולהיפך
- מתאים כיסוד מקשר בין בטון ישן לבטון יצוק חדש

תכונות ויתרונות

- **גוון:** לבן חלבי
- **יישום:** בהברשה / ע"י רולר, בהתזה מכאנית
- **תצרוכת אופיינית:** לאחר דילול שכבה ראשונה ושכבה שניה ע"פ ההוראות פח 18 ק"ג יכסה כ-180 מ"ר
לאחר דילול שכבה ראשונה ושכבה שניה ע"פ ההוראות גלון 5 ק"ג יכסה כ-50 מ"ר
- **זמן ייבוש מהיר:** 1-2 שעות בהתאם למזג האוויר
ניתן ליישם את המדה רק כשעה לאחר יישום הפריימר AP-88
במידה ועברו 24 שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת
- **טמפרטורת יישום:** 35°C-50°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** אמולסיה אקרילית מרוכזת ע"ב מים
- **משקל מרחבי רטוב:** 1 ק"ג / לכל 1 ליטר
- **אריזה:** גלון במשקל 5 ק"ג, ג'ריקן במשקל 18 ק"ג
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית, במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

הכנת התשתית

- על גבי בטון חדש ניתן ליישם את הפריימר והמדה רק לאחר 28 ימים מיום יציקת הבטון.
- יש לנקות היטב את משטח העבודה מכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים. ולבצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.
- יש ליבש היטב את התשתית משאריות המים. והמשטח מוכן ליישום הפריימר.

יישום החומר

- **שכבה ראשונה:** יש לדלל עם מים ביחס 1:2 ז"א תוספת של 50% מים על מנת שתחדור לתשתית ולמרוח על התשתית באופן אחיד וללא השארת "שלוליות", לאחר כשעה ניתן ליישם שכבה שנייה.
- **שכבה שנייה:** יש לדלל עם מים ביחס 1:4 ז"א תוספת של 25% מים. וליישם על גבי השכבה הראשונה באופן אחיד וללא השארת "שלוליות".
- לאחר כשעה עד שעתיים מיישום שכבה שנייה ניתן ליישם את המדה על גבי הפריימר.
- ניתן ליישם את החומר באופן ידני - ע"י רולר או ע"י מברשת - מומלץ !
- ניתן ליישם את החומר מכאנית - ע"י מרסס בהתזה.
- יש למרוח את החומר בצורה אחידה ואין להשאיר שלוליות.

הערות ואזהרות

- לאחר כשעה עד שעתיים ובטרם חלפו 24 שעות ממריחת הפריימר ניתן ליישם עליו את המדה המתפלסת.
- אך במידה ועברו 24 שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה אחת נוספת בהתאם להוראות הנ"ל המסבירות יחס דילול במים והוראת היישום של שכבה שנייה לפריימר.
- אסור לשימוש מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: במים וסבון.
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.