



בונדטקס 220

דבק צמנטי אבקתי ליישום אריחים ע"ג קירות
לשימוש פנים וחוץ

מיועד

לחיפוי אריחים ע"ג תשתית צמנטית בקירות פנים

שימושים

- הדבקת אריחי קרמיקה, חרסינה ושיש
- הדבקת אריחי פורצלן בפנים בלבד
- הדבקה ע"ג משטחי בטון, טיח צמנטי ובלוק צמנטי

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי הדבקה: 5-15 מ"מ
- זמן פתוח: כ-20 דקות
- זמן ייבוש לדריכה: 24 שעות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים
- צריכה אופיינית: כ-2 מ"ר לשק 20 ק"ג בהדבקת שכבה משוננת בעובי 10 מ"מ ע"ג תשתית ישרה
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

תקינה

עומד בדרישות תקן ישראלי 4004 חלק 1 סוג C1

נתונים טכניים

- הרכב: צמנט, חול, גיר, פולימרים שונים
- משקל מרחבי אבקה: 1.5 ק"ג / ליטר
- משקל מרחבי רטוב: 1.8 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום
- אריזה: שקי נייר 20 ק"ג, 80 שקים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

- יש לנקות ולהחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- יש לשפוך כ-5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר:** 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ-5 ליטר מים לשק 20 ק"ג.
- המתן 5 דקות, ערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- מרח את החומר בשכבות להלן:
שכבה ראשונה כפולה:
על התשתית שכבת לחיצה דקה ומהודקת בעובי 2-3 מ"מ, באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת 10-15 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית.
שכבה שנייה: על גב אריח דקה ואחידה בעובי 2-3 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
- * הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחוייבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**
הדבק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך. לפוגות מומלץ להשתמש בספייסרים צלבים מפלסטיק 2-10 מ"מ ע"פ הצורך.

הערות

- אין להרטיב את המשטח ו/ או האריחים לפני ההדבקה.
- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית פסולה לשימוש.
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית**.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.