



בונדטקס 240 רב תכליתי

דבק אריחים צמנטי להדבקה עבה לחיפוי רצפה וקירות פנים וחוצ' תקן C2TE

מיועד

לחיפוי אריחים כבדים, להדבקות אריחים ע"ג ריצוף קיים, להדבקות אריחים ע"ג קירות פיתוח, להדבקות בריקים.

שימושים

- הדבקות אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, חרסונה, פסיפס, אבן ושיש
- הדבקה ע"ג משטחי בטון, טיח צמנטי ובלוק צמנטי
- להדבקות ריצפה וקירות לשימוש פנימי וחיצוני
- מתאים להדבקה עבה 10-20 מ"מ שכבה
- מתאים להדבקה ע"ג ריצוף קיים בהיצמד להוראות השימוש

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי הדבקה: 10-25 מ"מ
- זמן פתוח: כ-30 דקות
- זמן ייבוש לדריכה: 24 שעות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים
- צריכה אופיינית: 1.45 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה, כ-2.5 מ"ר לשק 25 ק"ג בהדבקות שכבה של 10 מ"מ משוונת + מריחת גב אריח
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

תקינה

בעל ת"י 4004 חלק 1, סימון C2T-E תואם תקן אירופי: EN 12004 2001, מתאים לתקן 1555 חלק 3. לחיפוי ולריצוף. מאושר ע"י מת"י תעודת בדיקה מס' 891201937 היתר מס' 47520.



נתונים טכניים

- הרכב: צמנט, חול, גיר, פולימרים שונים
- משקל מרחבי אבקה: 1.45 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ-1 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום
- אריזה: שקי נייר 25 ק"ג, 64 / 80 שקים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

- יש לנקות ולהחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר: 1:4** (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ 6-7 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
- יש להמתין 5 דקות, ערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש למרוח את החומר בשכבות להלן:**
שכבה ראשונה כפולה:
על התשתית שכבת לחיצה דקה ומהודקת בעובי 2-3 מ"מ, באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת 10-15 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית.
שכבה שנייה: על גב אריח דקה ואחידה בעובי 2-3 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
- * הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחייבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**
יש להדביק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך. לפוגות מומלץ להשתמש בספייסרים צלבים מפלסטיק 2-10 מ"מ ע"פ הצורך.

הערות

- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית פסולה לשימוש.
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית**.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.