



בונדטקס 260 צמנטי גמיש להדבקת אריחים, לחיפוי רצפה וקירות פנים וחץ תקן C2TE-S1

מיועד

לחיפוי אריחים ואבן בקירות חץ, בריקים ואריחים כבדים. לחיפוי ע"ג חומרי איטום צמנטיים גמישים לקבלת מערכת עמידה ואלסטית. למקומות בעלי שינויי טמפרטורה קיצוניים, לחיפוי אריחים בריכות שחייה מרפסות ועוד.

שימושים

- הדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, אבן ושיש
- הדבקה ע"ג משטחי בטון, טיח צמנטי ובלוק צמנטי
- להדבקת ריצפה וקירות לשימוש פנימי וחיצוני
- להדבקת אבן בקירות פיתוח
- להדבקת אבן בשיטת העיגון בקירות חץ

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי הדבקה: 20-05 מ"מ
- זמן פתוח: כ-20 דקות
- זמן ייבוש לדריכה: 24 שעות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים
- צריכה אופיינית: 1.5 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה, כ-2.5 מ"ר לשק 25 ק"ג בהדבקת שכבה של 10 מ"מ משוננת + מריחת גב אריח
- טמפרטורת יישום: 50°C-35°C

תקינה

בעל ת"י 4004 חלק 1 מאושר ע"י מת"י היתר מס' 47520, סימון C2TE-S1 מתאים לתקן ביצוע 1555 חלק 3. ומיוצר בהתאמה לתקן ארופי: EN 12001 2004



נתונים טכניים

- הרכב: צמנט, חול, גיר, פולימרים שונים
- משקל מרחבי אבקה: 1.5 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ-1 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום
- אריזה: שקי נייר 25 ק"ג, 64 / 80 שקים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

הוראות שימוש

- יש לנקות ולהחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר:** 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ 6-7 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
- יש להמתין 5 דקות, ערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש למרוח את החומר בשכבות להלן:**
שכבה ראשונה כפולה:
על התשתית שכבת לחיצה דקה ומהודקת בעובי 2-3 מ"מ, באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת 10-15 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית.
שכבה שנייה: על גב אריח דקה ואחידה בעובי 2-3 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
- * הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחוייבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**
יש להדביק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך. לפוגות מומלץ להשתמש בספייסרים צלבים מפלסטיק 2-10 מ"מ ע"פ הצורך.

הערות

- אין להרטיב את המשטח ו/ או האריחים לפני ההדבקה
- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית פסולה לשימוש.
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית**.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.