



# בונדטקס 280 פלאסטר

## דבק אבקתי להדבקת לוחות גבס על קירות פנים

### מיועד

להדבקת לוחות גבס ע"ג קירות פנים.

### שימושים

- להדבקה ע"ג תשתית צמנטית, תשתית גבס ובלוק איטונג.
- לשימוש פנים בלבד.

### תכונות ויתרונות

- קל לערבול
- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- גוון: לבן שבור
- עובי ליישום: 1-4 ס"מ בנקודות
- זמן פתוח: 30-45 דקות
- זמן סיר: כשעתיים
- צריכה אופיינית: 5 ק"ג למ"ר בביצוע שכבה בעובי 5 מ"מ
- 5 לוחות לשק של 20 ק"ג בביצוע עיגולים של 8\*8 ס"מ בעובי 2 ס"מ
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

### נתונים טכניים

- **הרכב:** גבס המהידרט, גיר, פולימרים ומוספים מובחרים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1 ק"ג / ליטר
- **חוזק הידבקות במשיכה:** גבוה מחוזקו של לוח גבס במשיכה
- **אריזה:** שקי נייר 20 ק"ג, 80 שקים במשטח
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

## הוראות שימוש

### הכנת התשתית

- יש לנקות והחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, צבע, שומן וחלקים רופפים.  
\* בהדבקות לוחות על גבי בלוק איטונג יש להרטיב מעט את הבלוק לפני ההדבקה.
- יש לשפוך כ-10 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.  
יחס בין מים לחומר: 1:2 (נ חלק מים לכל 2 חלקי חומר). כ-10 ליטר מים לשק 20 ק"ג.
- יש להמתין 5 דקות, לערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש להניח את החומר בנקודות בעובי 20-40 מ"מ לאורך היקף הלוח ובמרכזו.
- שכבה סופית מינימאלית להדבקה צ"ל 10 מ"מ = עובי שכבה סופית לאחר הידוק ופילוס הלוח.**  
יש לפלס את הלוח ע"י לחיצות קלות ובמרחק הנדרש מתשתית הקיר.

## הערות

- חובה להדביק הלוח לתשתית רטוב על רטוב ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על הלוח פסולה לשימוש.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

## אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.