



## בונדטקס 290

תערובת טיט צמנטית לבנה, מוכנה לשימוש בתוספת מים, המיועדת להדבקת אבן נסורה ולוחות שיש בשיטת הקשירה

### מיעוד

לחיפוי אריחים ואבן בקירות חוץ בתוספת קשירה, בהתאמה למסמ"כ 2378.

### שימושים

- תערובת למילוי החלל בין גב האבן לבין התשתית לחיפויים בשיטת הקשירה.
- מתאים לכל תשתית צמנטית - בטון, בלוק, טיח ולבלוקי איטונג.
- לחיפויי אבן על גבי קירות

### תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי ליישום: 2-4 ס"מ
- זמן פתוח: כחצי שעה
- זמן סיר: כשעה
- זמן ייבוש סופי : 7 ימים
- צריכה אופיינית: 1.5 ק"ג חומר למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה
- טמפרטורת יישום: 50°-35°

### תקינה

מתאים ליישום ע"פ תקן מסמ"כ 2378

### נתונים טכניים

- הרכב: צמנט אפור/לבן, אגריגטים, מלאנים ומוספים שונים (התערובת אינה מכילה סיד)
- חוזק הידבקות בשליפה: גדול מ-0.5 מגפ"ס
- משקל מרחבי אבקה: 1.55 ק"ג / לליטר
- אריזה: שק במשקל 30 ק"ג, 56 שקים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

## הוראות שימוש

- יש לנקות את האבן/שיש ואת התשתית מאבק, לכלוך, שומנים וחלקים רופפים.
- לתשתיות שאינן סופגות כגון שיש יש להכין פריימר בגב האבן.
- יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר: 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ 6-7 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
- יש להמתין 5 דקות, ולערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש למרוח את החומר על התשתית בעובי 2-4 ס"מ, ולבצע קשירה כנדרש.
- יש לוודא מילוי החלל ע"י הקשה על פני האבן.

## הערות

- חובה ליישם ולבצע ע"פ דרישות מסמ"כ 378.
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית - פסולה לשימוש.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

## אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.