



ביטומנית 704

משהח ביטומנית גמישה - לאיטום
משהח ביטומנית על בסיס מים, גמישה ומגשרת על סדקים.
בצמיגות גבוהה ואינה נוזלת בעת היישום.

מיועד

לאיטום מתחת לריצוף בחדרים רטובים ובמרפסות. מיועד לאיטום קירות מרתף, קורות מסד.

שימושים

- מיועד למניעת חדירת מים למבנה
- מתאים ליישום גם על משטחים אנכיים
- מתאים ליישום על גבי תשתית בטון, אסבסט, יריעות ביטומניות, רעפים ועוד
- משמש לאיטום מקלחות ומרפסות לפני ריצוף, קירות מרתף, קלונסאות ויסודות

נתונים טכניים

- **הרכב:** ביטומני אלסטומרי ע"ב מים
- **משקל סגולי:** 1.2 ק"ג / לליטר
- **איטום:** מקנה איטום חיובי ושלילי
- **אריזה:** פח 18 ליטר, 36 פחים במשטח
- **אחסון:** במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** כשנה בתנאי אחסון מתאימים

תכונות ויתרונות

- **גוון:** שחור חום מבריק
- **גמיש:** מגשר על סדקים, מובילאסטיות גדול מ < 500%
- **צריכה אופיינית:** שכבת ייסוד - 0.3 ק"ג למ"ר
- **+** 1.5 ק"ג למ"ר לכל שכבה נוספת
- **ייבוש ראשוני:** 6-12 שעות
- **ייבוש סופי:** 7 ימים
- **טמפרטורת יישום:** 5°C - 35°C

הוראות שימוש

הכנת התשתית:

- יש לשטוף בלחץ מים ולנקות התשתית משומן אבק וחלקים רופפים.
- בחיבור בין רצפה לקיר יש להכין רולקות מטיט צמנטי.

יישום החומר:

- **שכבת יסוד:** יש לדלל החומר במים 1:1 ולמרוח בהתזה או בהברשה כמות של כ-0.3 ק"ג חומר למ"ר
- יש להמתין כ-1-3 שעות, לייבוש שכבת היסוד ולפני יישום שכבה ראשונה.
- **שכבת ראשונה:** יש למרוח את החומר ללא דילול בהתזה או בהברשה בכמות של כ-1.5 ק"ג למ"ר
- להמתין כ-6-8 שעות, לייבוש השכבה הראשונה ולפני יישום שכבה שנייה
- **שכבת שנייה:** למרוח את החומר ללא דילול בהתזה או בהברשה בכמות של כ-1.5 ק"ג למ"ר
- ולהמתין כ-12 שעות, לייבוש השכבה השנייה ולפני יישום שכבה שלישית.
- **שכבת שלישית מומלצת:** באיטום מרפסות חוץ, קירות מרתף ויסודות.

הערות

- אין ליישם 24 שעות לפני / אחרי הגשם