



ייחודי בעל תו תקן ישראלי

מהיר ייבוש
לאחר 3-4
שעות בלבד!

בונדטקס RAPID 250F

דבק אריחים צמנטי מהיר ייבוש

תקן: C2T-F

מיועד

לחיפוי ולריצוף ע"ג ריצוף קיים "במקומות אשר עובדים 24/7" ניתן לדריכה לאחר 2.5 שעות בלבד!
מיועד להדבקת אריחים ע"ג ריצוף קיים בחנויות, בבתי מסחר, במחסנים, בקניונים, בחדרי קירור ועוד.

שימושים

- מתאים להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, אבן טבעית ושיש טבעי
- מתאים להדבקה ע"ג משטחי בטון, טיח צמנטי ובלוק צמנטי
- מתאים לחיפוי רצפה וקירות לשימוש פנים וחוץ

תכונות ויתרונות

- גוון: אפור
- עובי הדבקה: 5-20 מ"מ
- זמן עבדות (סיר): כ-30 דקות
- זמן פתוח (תשתית): 10-15 דקות
- זמן ייבוש לדריכה: 2.5-3 שעות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 4 שעות
- זמן ייבוש לנסיעת עגלות עד 250 ק"ג: לאחר 3 שעות
- זמן ייבוש לנסיעת עגלות מעל 250 ק"ג: לאחר 4-5 שעות
- זמן ייבוש סופי: 24 שעות
- צריכה אופיינית: 1.5 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה,
- כ-2.5 מ"ר לשק 25 ק"ג בהדבקת שכבה של 10 מ"מ משוננת + מריחת גב אריח
- טמפרטורת יישום: 50°C-35°C

תקינה



בעל ת"י 4004 חלק 1, סימון, מתאים לתקן ביצוע 1555 חלק 3
EN 1 2001-2004 תואם תקן ארופי: EN 1 2001-2004
מאושר ע"י מתי" תעודת בדיקה מס' 93101907, היתר מס' 47520

נתונים טכניים

- הרכב: צמנטים שונים, חולות, גיר, פולימרים וחומרים שונים ומובחרים
- משקל מרחבי אבקה: 1.4 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה:
גדול מ-0.3 מגפ"ס לאחר שעתים וחצי - מתאים לדריכה,
גדול מ-0.6 מגפ"ס לאחר 5 שעות - מתאים לעומסים כבדים,
גדול מ-1 מגפ"ס לאחר 24 שעות, גדול מ-1.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים
- אריזה: שקי נייר 25 ק"ג, 64 שקים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון



מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד. 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

הוראות שימוש

הכנת התשתית

1. בהדבקה ע"ג ריצוף קיים חובה לבצע שטיפה מקדימה לתשתית ע"י חומצת מלח על מנת להסיר שומן, אבק וחלקיקים מיקרוסקופיים ובכך למנוע קיומה של שכבת הפרדה. לאחר מכן יש לשטוף היטב במים ולייבש.
 2. בהדבקה על גבי ריצוף קיים ו/או על גבי תשתית שאינה סופגת **חובה ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים מסוג PEX-25, צריכת הפריימר כ-100 גרם לכל 1 מ"ר לשכבה אחת. סט 2 ליטר מכסה כ-20 מ"ר.**
- לחומר זמן עבירות קצר ומוגבל לחצי שעה ולכן יש לערבב כמות חומר אשר ניתן ליישמה תוך 30 דקות!**

הוראות יישום

1. יש לשפוך כמות מים מתאימה לדלי נקי, להוסיף בהדרגה את האבקה ולערבב מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה. את הדבק יש לערבב עם מים ע"פ היחס הבא:
יחס בין מים לחומר: 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ-7-6 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
 2. לאחר הערבוב הראשוני יש להמתין כ-2 דקות, לבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
 3. למרוח את החומר בשכבות להלן:
שכבה ראשונה כפולה על התשתית
שכבת לחיצה דקה ומהודקת בעובי 2-1 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסרוק באמצעות מאלג' משוננת 10-5 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 450-600 כלפי התשתית ובצורה ישירה ולא מעגלית.
 - שכבה שניה על גב אריח**
שכבה דקה ואחידה בעובי 2-1 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
- * הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**
4. יש להדביק את האריח לתשתית רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות ויש להשאיר פוגות לפי הצורך. לפוגות מומלץ להשתמש בספייסרים צלבים מפלסטיק 10-3 מ"מ ע"פ הצורך.

הערות

- אין להרטיב את המשטח ו/ או האריחים לפני ההדבקה.
- חובה להדביק האריח לתשתית רטוב על רטוב ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית פסולה לשימוש.
- **לחומר זמן עבירות קצר ומוגבל לחצי שעה ולכן יש לערבב כמות חומר אשר ניתן ליישמה תוך 30 דקות!**

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים!