



כוחלה אקרילית 302

למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ בחיפוי קירות לשימוש פנים וחץ

מיועד

למילוי מישקים רחבים (פוגות) 10-25 מ"מ באבן נסורה ובריקים בקירות פנים וחץ.

שימושים

- מיועדת למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ
- מתאימה ליישום באבן נסורה, שיש טבעי, בריקים אבן ועוד
- מתאימה ליישום בקירות בלבד לשימוש פנים וחץ

תכונות ויתרונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- עמידה בפני מים, אינה שוקעת ואינה מתכווצת
- עמידה בפני קרינת שמש וקרני UV ושומרת על גוון אחיד
- **גוון:** ע"פ קטלוג - 9 גוונים שונים

100 אפרפר	107 אפור בהיר	204 חלבה
102 פנינה	108 אפור כהה	232 לבן
106 קרם	200 שנהב	308 שחור

- **זמן פתוח (תשתית):** כ 30-45 דקות
- **זמן עבדות (סיר):** כ-2 שעות
- **זמן ייבוש סופי:** 7 ימים
- **טמפרטורת יישום:** 50°C-35°C

צריכה אופינית

- הצריכה משתנה בהתאם לגודל האריח ולעובי הפוגה
- אריחים קטנים - (10*10, 15*15 ס"מ) = 5 ק"ג למ"ר
- אריחים בינוניים - (20*20, 30*30 ס"מ) = 4 ק"ג למ"ר
- אריחים גדולים - (20*50 ס"מ ומעלה) = 3 ק"ג למ"ר

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט, חולות, מלאנים, פולימרים, מוספים ואוקסידים מובחרים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.4 ק"ג / לליטר
- **משקל מרחבי רטוב:** 1.8 ק"ג / לליטר
- **אריזה:** שקי ניר במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

הוראות שימוש

- יש לחרוץ את הפיגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פיגה מלאה וצדדי אריח נקיים במלואם וחלקים.
- יש לנקות היטב את הפיגות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח.
- להימנע מהשארית דבק או טיט, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים בפיגה לפני יישום הנוחלה.
- יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי נקי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק 25 ק"ג ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר: 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ-6.25 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
- להמתין כ-3 דקות, על מנת לאפשר לחומרים הפעילים לעבוד, לערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש למלא את הפיגות היטב, ע"י מאלג' גומי או בהזרקה.
- יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים.
- להמתין כ-45 דקות לייבוש הראשוני ולנקות בניקוי יבש היטב את שאריות הנוחלה מהאריחים, הניקוי ייעשה ע"י סקוטש ברייט או ע"י מברשת פלדה. אין לנקות ע"י שטיפה במים.
- בעת הניקוי יש לנקות את שטח פני האריחים ואין לפגוע בכוחלה הנמצאת בפיגות עצמן.
- יש להמתין כשעתיים לייבוש הסופי ונלקות את שאריות הנוחלה מעל פני האריחים ע"י ספוג לח/רטוב, הניקוי הרטוב יעשה על גבי האריח ומבלי לפגוע בכוחלה הנמצאת בפיגות עצמן.
- הנוחלה מכילה צמנט ולכן, לאחר 24 שעות מהיישום חובה לבצע אשפרה (הרטבה במים)

הערות

- עקב ייצור מסדרות שונות, ייתכנו שינויים קלים בגוון ולכן חובה לבצע קטע התאמה קטן לחכות לייבוש סופי ולוודא שהגוון אכן מתאים ליישום.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.