



מורקריל 902 - פנים חוץ

צבע אקרילי ע"ב מים לצביעת קירות פנים וחוץ בעל כושר כיסוי גבוה ועמידות גבוהה לאקלים הישראלי

מיועד

לצביעה ולהלבנת תקרות במבנים לשימוש פנימי.

תכונות ויתרונות

- **גוון:** לבן או מגוון
- **גימור:** מאט
- **כושר כיסוי גבוה:** כ-9 מ"ר לליטר בשתי שכבות
- **זמן ייבוש למגע:** כ-1 שעה לאחר היישום
- **זמן המתנה בין השכבות:** כ-2 שעות בין שכבה לשכבה
- **זמן יבוש סופי:** 7 ימים
- **דילול:** שכבה ראשונה 20-30% במים
שכבה שניה 10-20% במים
- **טמפרטורת יישום:** 5°C-35°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** מים, מלאנים, פולימרים, טיטאן ומוספים מובחרים
- **אריזה:** גלון 5 ליטר - 60 יח' במשטח, פח 18 ליטר - 36 יח' במשטח
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות והחלק את התשתית מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.
- יש לבצע החלקות וסתימת חורים בעת הצורך ע"י שפכטל גבס בפנים או שפכטל צמנטי בחוץ.
- במקרים של צביעה ע"ג תשתיות סופגות כגון טיח או שפכטל ע"ב גבס/צמנט יש למרוח שכבת יסוד - מורבונדראול ורק על גביה ליישם את הצבע.
- קירות בטון חדש ו/או טיח חדש יש לצבוע רק לאחר 30 ימים מיום הכנתם ולאשפר את התשתית (להרטיב במים) לפני יישום הצבע.

יישום הצבע:

- חובה לערבב את הצבע היטב לפני השימוש ושוב מידי פעם במהלך הצביעה.
- לדלל את הצבע לשכבה הראשונה בתוספת מים בריכוז של 20-30% מהצבע ולערבב היטב לפני השימוש.
- יש לצבוע את התשתית בשכבה ראשונה ע"י רולר / מברשת, בהברשה / בהתזה.
- לאחר סיום השכבה הראשונה המתן בין 2-3 שעות לפני ביצוע שכבה שניה.
- יש לדלל את הצבע לשכבה השנייה בתוספת מים בריכוז של 10-20% מהצבע ולערבב היטב לפני השימוש.
- יש לצבוע את התשתית בשכבה שניה ע"י רולר / מברשת, בהברשה / בהתזה.

הערות

- ניקוי כלים ע"י מים וסבון.
- אין ליישם ע"ג תשתית רטובה.