

מורפלאסטר 404 בגר פנים וחץ

שליכט בגר להחלקת קירות צמנטיים

פנים וחץ בשכבה 2-6 מ"מ



מיועד

להחלקת תשתיות צמנטיות בטון בלוק וטיח.

שימושים

- להחלקת והגנה על קירות ותקרות - פנים וחץ
- ליישום ע"ג תשתית בטון טיח צמנטי, בלוק צמנטי ובלוק איטונג
- מתאים ליישום ע"ג טיח צמנטי לממ"ד

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי ליישום: 2-6 מ"מ
- זמן חופשי (פתוח): 30-45 דקות
- זמן עבדות (סיר): כ-90 דקות
- צריכה אופיינית: 1.1 ק"ג למ"ר בביצוע שכבה של 1 מ"מ
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

תקינה

מתאים לדרישת תקנים 5075, 1414, 1920

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט לבן, גיר, פולימרים ומוספים מובחרים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.1 ק"ג / לליטר
- **חוזק הידבקות במשיכה:** גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר
- **אריזה:** שקי נייר 25 ק"ג, 64 שקים במשטח
- **אחסון:** במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** חצי שנה בתנאי אחסון מתאימים

הוראות שימוש

- יש לנקות ולהחליק היטב את משטח העבודה מכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.
- יש לשפוך כ-10 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר:** 1:2.5 (1 חלק מים לכל 2.5 חלקי חומר). כ-10 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
- להמתין חמש דקות ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
- יש למרוח את שליכט הבגר על התשתית בשכבת יישור ראשונה של 2-3 מ"מ ע"י מאלג' / שפכטל ברזל חלק.
- להמתין כשעה לייבוש ראשוני ולבצע שכבת החלקה דקה של 2-4 מ"מ.
- יש להחליק את השכבה השנייה ע"י ספוג לח עד לקבלת הגימור הרצוי.
- לאחר התייבשות החומר יש לבצע אשפרה (הרטבה במים) על מנת לחזק את החומר ולמנוע סידוק.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה יבוצע לפני התקשות ע"י מים וסבון.

אזהרות

- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.

מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד. 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282

www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il