



מתאים לתשתיות שאינן סופגות

מהיר ייבוש  
לאחר 1-2  
שעות בלבד!

## פריימר PEX-25

פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים משמש כיסוד מקשר לדבק אריחים צמנטי למדה מתפלסת ועוד

### מיועד

כיסוד מקשר להדבקת אריחים - ע"ג ריצוף קיים.

### שימושים

- פריימר על בסיס אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים ללא ריח וללא חומרים נדיפים
- מתאים ליישום ע"ג תשתית שאינן סופגות בטון מוחלק, אריחים ישנים, מדה ועוד
- מאפשר הדבקת אריחים ע"ג תשתית ריצוף ישן ללא צורך בצריבה או ליטוש
- מאפשר ישום דבקי אריחים צמנטיים ע"ג תשתית מדה מתפלסת SL-880
- מאפשר ישום מדה מתפלסת SL-880 ע"ג ריצוף קיים
- מתאים ליישום כפריימר לדבק אריחים בחיפוי ריצפה וקירות

### תכונות ויתרונות

- **גוון:** כתום
- **זמן עבדות (סיר):** כ-1 שעה
- **זמן פתוח (תשתית):** עד כ-2 שעות, משתנה בהתאם למזג האוויר
- **יישום:** ע"י רולר ו/או ע"י מברשת
- **צריכה אופיינית:** כ-100 גרם לכל 1 מ"ר, סט 2 ק"ג יכסה כ 20 מ"ר בשכבה אחת
- **זמן ייבוש מהיר:** שעה - שעתיים בהתאם למזג האוויר
- ניתן ליישם את הדבק אריחים / המדה המתפלסת כבר כשעה לאחר יישום הפריימר PEX-25 במידה ועברו 24 שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת.
- **טמפרטורת יישום:** 5°C-35°C

### נתונים טכניים

- **הרכב:** אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים - בסיס + מקשה
- **משקל מרחבי רטוב:** 1 ק"ג / 1 ליטר
- **אריזה:** סט 2 ק"ג (1 ק"ג בסיס A + 1 ק"ג המקשה B לבן)
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית, במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282  
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

## הוראות שימוש

### הכנת תשתית:

- יש לנקות היטב את משטח העבודה מלכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- יש לבצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.
- יש ליישם היטב את התשתית משאריות המים. והמשטח מוכן ליישום הפריימר.

### יישום החומר:

- יש לערבב את הבסיס A והמקשה B ביחס אחד לאחד, עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית.
- יש להמתין כ-2 דקות, ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
- יש ליישם את החומר באופן ידני ע"י רולר או ע"י מברשת.
- יש ליישם את הפריימר ע"ג התשתית ולמרוח כ 100 גרם לכל 1 מ"ר.
- לאחר כ-1 שעה עד 24 שעות, ממריחת הפריימר ניתן ליישם עליו דבק אריחים צמנטי מסוג C2T ומעלה (סדרת בונדטקס 235, 240, 260, 250F) כנ"ל לגבי מדה מתפלסת ע"ב גיאו פולימר מסוג SL-880.
- אך במידה ועברו 24 שעות מיישום הפריימר על התשתית חובה לבצע מריחה של שכבה נוספת.

## הערות ואזהרות

- אין להשתמש בחומר אשר נישאר בדלי מעל כשעה ו/או שהתייבש (יצר כרום)
- אסור לשימוש מתחת ל 5 מעלות צלזיוס
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: במים וסבון
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים