

רובה אקרילית צבעונית 300

תקן CG-2 WA

מיועד

למילוי מישקים (פגות) 10-3 מ"מ ברצפה וקירות, פנים

שימושים

- מתאים ליישום בעבודה עם אריחי קרמיקה, פסיפס, שיש טבעי וגרניט פורצלן
- למילוי פגות בעובי 3-10 מ"מ
- ליישום ברצפה וקירות
- לשימוש פנים וחוץ

תכונות יתרונות

- מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
- נוחה ליישום ולניקוי, חזקה מאוד ועמידה בפני מים, עמידות גבוהה בפני שחיקה, מותאמת לאקלים הישראלי, עמידות בפני קרינת UV.
- ושומרת על גוון אחיד לשנים רבות
- בעלת טקסטורה חלקה, עדינה וקטיפתית, המוצר זמין במלאי, תמיד, בכל הגוונים

לוח גוונים:

278 חום בהיר	250 פיצ' 250	102 פנינה	220 קצפת
280 חום אדמה	277 מוקה	100 אפרפר	200 שנהב
113 קאמל	232 לבן	107 אפור בהיר	040 דיונה
282 חום בוץ	204 חלבה	108 אפור כהה	104 באז'
308 שחור	112 ירוק	201 ורוד כפרי	106 קרם

- **צריכה אופיינית:** משתנה בהתאם לגודל האריח ולפוגה כמות צריכה משוערת בק"ג / למ"ר:

50X50	40X40	30X30	20X20	10X20	10X10	גודל האריח
						עובי הפוגה
0.12	0.15	0.23	0.30	0.40	0.15	02 מ"מ
0.18	0.22	0.30	0.44	0.60	0.87	03 מ"מ
0.25	0.31	0.41	0.61	0.80	1.20	04 מ"מ
0.30	0.37	0.50	0.73	0.98	1.45	05 מ"מ

- **טמפרטורת יישום:** 50°C-35°C

תקינה



בעלת תו תקן ישראלי 1661 חלק 1, כינוי CG2-WA היתר מספר 55296.

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד. 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il



נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט, חול, מלאנים, פולימרים מוספים ואוקסידים מובחרים
- **זמן עבדות (סיר):** כ 90-60 דקות
- **זמן פתוח (תשתית):** כ 30-20 דקות
- **זמן ייבוש לדריכה:** כ 3-4 שעות
- **זמן ייבוש:** 24 שעות
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.2 ק"ג / ליטר
- **משקל מרחבי רטוב:** 1.8 ק"ג / ליטר
- **אריזה:** נוחה ומהודרת - שקית ניילון איכותית, בעלת תחתית אובאלית עומדת לתצוגה וזיפר לסגירה חוזרת.
במשקל - 1 ק"ג, 20 יח' בקרטון.
במשקל - 5 ק"ג, 5 יחידות בקרטון.
במשקל - 20 ק"ג שקית נייר.
לפרויקטים ניתן לקבל בשק נייר במשקל 20 ק"ג
- **אחסון:** מקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** 12 חודשים בתנאי אחסון מתאימים

הוראות שימוש

1. חובה לחרוץ את הפוגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פוגה מלאה וצידי אריח נקיים במלואם וחלקים.
2. יש לנקות היטב את השאריות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח.
3. יש להימנע מהשארית דבק או טיט, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים בפוגה לפני יישום הרובה.
3. רצוי לערבב את אבקת הרובה במלוא האריזה לפני הערבוב עם המים.
4. פרט חשוב לביצוע על מנת לבטל אפשרות של שקיעת חלקיקים כבדים יותר במהלך ההובלה.
יש לשפוך מים נקיים וטריים בכמות הרצויה לכלי נקי (0.3 ליטר מים לכל 1 ק"ג חומר)
יש להוסיף את הרובה לכלי ביחס של 1:3 (3 מנות רובה לכל 1 מנת מים)
לערבב היטב את התערובת מכאנית עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.
5. להמתין כ-5 דקות על מנת לאפשר לחומרים הפעילים לעבוד לבצע ערבול קצר נוסף והרובה מוכנה ליישום.
6. יש למלא את הפוגות היטב (גם לעומק) בעזרת מאלג' גומי באלכסון בזווית של 60 מעלות.
יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים.
7. המתן כ 45-20 דקות לייבוש ראשוני (בחורף ייתכן זמן ייבוש ארוך יותר)
8. לאחר הייבוש הראשוני נקה את האריחים בעזרת מטלית / ספוג לח/ה ולא רטוב
יש לבצע את ניקוי האריחים מבלי לפגוע ברובה הנמצאת בפוגות ומבלי להרטיבה במים במהלך הניקוי.
9. לאחר 24 שעות מהיישום חובה לבצע שטיפה במים וניגוב.
פרט זה חובה לביצוע על מנת לקבל חוזק מקסימאלי, התקשות סופית והימנעות מסדקים.

הערות

- * שקי ניר 20 ק"ג יסופקו בהזמנות מראש - מינימום 500 ק"ג מגוון.
- ** חובה לחרוץ את הפוגות משאריות דבק או טיט ולנקות השאריות היטב בשאיבה ואת האבק בניגוב לח.
- חובה לנקות את הפוגות ע"י רטוב/יבש לפני יישום הרובה.
- תערובת רובה שהחלה להתייבש פסולה לשימוש ואין להוסיף לה מים בשום אופן.
- עקב ייצור מסדרות שונות, ייתכנו שינויים קלים בגוון ולכן חובה לבצע קטע התאמה קטן לחכות לייבוש סופי ולוודא שהגוון אכן מתאים ליישום

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il