



ניתנת לדריכה
לאחר
3-4 שעות

עובי לייטום
בין 3-80 מ"מ

מדה מתפלסת SL-880


ע"ב גיאופולימר



מקנה פני שטח
חלקים ומבריקים




מהירת התקשות ניתנת לדריכה
לאחר 3-4 שעות



אינה שוקעת, מתכווצת
או נסדקת



חסכונית ביותר
1.65 ק"ג / מ"ר, בעובי 1 מ"מ



בעלת חוזק גבוה
בלחיצה 30 מגפ"ס



בעלת חוזק הדבקות גבוה
מעל 1.5 מגפ"ס



מיוצרת בטכנולוגיה
ירוקה ומתקדמת



עמידות גבוהה בחום,
מתאימה לחימום תת-רצפתי

מדה מתפלסת SL-880 ע"ב גיאופולימר

לפילוס קל ומהיר של משטחים בעוביים של 3-80 מ"מ!!!

* לשימוש פנים בלבד



מיועד

- ליישום ע"ג בטון או ריצוף קיים
- ניתן לחפות ולהדביק ע"ג המדה אריחי קרמיקה ופורצלן, יריעות PVC, פרקט, שטיחים, צבע אפוקסי ועוד
- לפילוס משטחים בעוביים של 3-80 מ"מ לשימוש פנים בלבד
- מתאימה לשימוש ביישום ידני וליישום במכונה
- מאפשר יישום מערכת מהירה של פריימר אפוקסי ודבק אריחים צמנטי מהיר ייבוש - בונדטקס 250F וייבוש ריצפה תוך 8 שעות
- ליישום פנים במערכות ריצפה כמצע תחתון



מערכות ריצוף

תכונות

- גוון: אפור / לבן שבור
- זמן פתוח (תשתית): כ-25 דקות (בהתאם לאקלים)
- זמן עבדות (סיר): כ-30 דקות (בהתאם לאקלים)
- זמן יבוש: התקשרות מהירה וקצרה
- ניתן לדריכה: לאחר 3-4 שעות
- זמן יבוש ראשוני מהיר: 1-2 שעות בהתאם למזג האוויר
- זמן יבוש סופי: 2-24 שעות
- התפשטות בהתקשות: 1.08 מ"מ/מטר
- חוזק לחיצה לאחר 4 שעות: מעל 15 מגפ"ס
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: מעל 30 מגפ"ס
- חוזק הידבקות בשליפה לאחר 7 ימים: גדול מ 1.5 מגפ"ס
- יישום: ידני ובמכונה, חובה להשתמש בפריימר AP-88
- טמפרטורת יישום: 50°C-35°C

נתונים טכניים

- הרכב: מיוצר בטכנולוגיה ירוקה - חולות, מלאנים, גיאופולימר ומוספים מובחרים שונים
- משקל סגולי אבקה: 1.35 ק"ג / ליטר
- צריכה אופיינית: 16.5 ק"ג לכל מ"ר בשכבה של 10 מ"מ, שק 25 ק"ג יכסה 1.5 מ"ר בשכבה של 10 מ"מ
- יחס מים: 1:6 (1 מנת מים לכל 6 מנות מדה)
- אריזה: שקי נייר 25 ק"ג, 40 שקים על משטח עגלה קטן מתאים למעלית
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: כששה חודשים בהתאם להוראות האחסון

תקינה

- עומד בדרישות ת"י 5449 חלק 1 - מצעים לחיפוי רצפה וציפוי גימור לרצפות: פנים.
- עומד בדרישות תקן ישראל 5449 סימונים: B1.0, E10, SH-7, 15A, F7, 40C
- חברת מוראל נותנת אחריות מלאה על מוצריה לשבע שנים בכפוף להוראות יישום המוצרים.

לחברה תקן ISO 9001:2015 ומוצריה השונים בעלי תו תקן ישראל

לעוד מוצרי פרימיום מבית מוראל:
www.morelltd.co.il



מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד. 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282

www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il