



מורבונד 102

תוסף אקרילי מרוכז - לשיפור תערובות צמנטיות

מיועד

לשיפור תערובות טיט לריצוף וטיח פנים וחוץ.

שימושים

- מתאים לשיפור תערובות צמנטיות לשימוש פנים וחוץ
- מיועד לשימוש ולשיפור תערובת טיח מסוגים שונים
- מתאים לשימוש פנים וחוץ
- בעל ריכוז מוצקים גבוה

תכונות ויתרונות

- משפר עמידות, צמיגות ומגדיל את הזמן הפתוח - בעת יישום החומר
- משפר מודל אלסטיות, חוזק הדבקות, עמידות בפני מים ובפני שחיקה - לאחר היישום
- מונע סדקים והתכווצות בשכבות הטיח - לאחר היישום
- בעל אחוז מוצקים גבוה גדול מ 20%
- **גוון:** לבן חלבי
- **צריכה אופיינית:** 10%-15% ממשקל הצמנט בתערובת
- **טמפרטורת יישום:** 50°C-35°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** מים ואמולסיה אקרילית
- **משקל מרחבי אבקה:** 1:1 ק"ג / לליטר
- **חומציות:** PH 7-8
- **אריזה:** גלונים 5 ק"ג, ג'ריקן 18 ק"ג
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית, במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

הכנת התשתית

יש לנקות היטב את משטח העבודה מכלוך אבק וחלקים רופפים ובצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.

יישום החומר:

• הכנת תערובת טיט לריצוף:

1 מנת מלט + 4 מנות חול + תוסף אקרילי בריכוז 10% משקל הצמנט.
= שק מלט 50 ק"ג + 200 ק"ג חול (13 דליים) + 1 גלוני מורבונד 102

• הכנת תערובת טיח הרבצה:

1 מנת מלט + 3 מנות חול + תוסף 101 בריכוז 15% ממשקל הצמנט.
= שק מלט 50 ק"ג + 150 ק"ג חול (10 דליים) + 1.5 גלוני מורבונד 102.

• הכנת תערובת טיח יישור:

1 מנת מלט + 4 מנות חול + תוסף 101 בריכוז 10% ממשקל הצמנט.
= שק מלט 50 ק"ג + 200 ק"ג חול (13 דליים) + 1 גלוני מורבונד 102.

הערות ואזהרות

- אסור לשימוש מתחת ל 50°C.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: במים וסבון.
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.
- לא למאכל!